VAT®

CIMENT COLLE POUR FIXER CARRELAGE ET GRÈS

DESCRIPTION

Le mortier colle **VAT** est formulé à base de ciment, granulats sélectionnés et additifs organiques qui améliorent la facilité de travail, la rétention d'eau et l'adhérence du ciment colle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Conforme EN 12004-Annexe ZA	
Eau de gâchage	26 ± 2%
Température d'application	+5ºC à +35ºC
Durée practique d'utilisation	2 heures
Ajustabilité	30 minutes
Temps d'attente pour faire les joints	24 heures
Réaction au feu	Euroclasse A1
Temps ouvert	20 minutes
Adhérence initiale	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm^2

VAT

APPLICATIONS

Pose de carreau céramique et de grès d'absorption moyenne (> 3%), pour sols et revêtements intérieurs sur supports de mortier de ciment.
Pour applications sur supports plâtre, il faut utiliser **PAM ESPECIAL YESO.**
Pour les sols extérieurs, il est recommandé d'utiliser **VAT SUPER** ou **PAM PLUS.**
Pour carreaux céramiques à faible absorption, il est recommandé d'utiliser **VAT PORCELÁNICO** ou **PAM PORCEL COMPACT.**
Pour les façades, il est recommandé d'utiliser **VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / PAM FLEX RAPID** ou **PAM SUPERFLEX COMPACT.**

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas besoin de mouiller le support.
Excellent niveau de rétention d'eau.

SUPPORT

Le support doit être résistant, il doit avoir complètement pris, ne pas avoir de poussière, de peinture, de graisse, etc.
Vérifiez la planéité du support avec une règle de 2 mètres de long ; les différences doivent être inférieures à 5 mm.
S'il est exposé au soleil ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier d'abord.

MODE D'EMPLOI

1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une consistance homogène et lisse.
2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte prête à l'emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche crantée et vérifiez si la colle ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion (en particulier en cas de forte chaleur ou vent). Si c'était le cas, passez à nouveau la taloche crantée.
5. Posez les pièces en faisant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés.
6. Il est recommandé de laisser un joint minimum de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite le jointoiement avec la gamme **BORADA** de **PROPAMSA.**

RENDEMENT

La consommation de **VAT** est d'environ 3 kg/m^2.

PRÉSENTATION

En sacs de 25 kg.
En sacs de polyéthylène de 5 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE

En emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur final du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie. Toute autre application du produit nonindiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valable est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2012.